

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Все припои, производимые под торговой маркой ASAHI, изготавливаются с использованием самых высококачественных материалов. Так как современная электронная промышленность предъявляет очень строгие требования к качеству материалов для пайки, компания Asahi использует сырье, превосходящее требования международных промышленных стандартов:

Сырье	Чистота (мин.)
Олово	99.9% / 99.99%
Свинец	99.99%

Производственные стандарты

Припои ASAHI производятся в соответствии со следующими международными промышленными стандартами:

- JIS-Z-3282
- ANSI STD 006
- Согласно требованиям заказчика (по запросу)



JIS-Z-3282 Class A

Обозн.	Sn	Pb	Ag	Sb	Cu	Bi	Zn	Fe	Al	As	Cd
H95A	94–96	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H90A	89–91	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H63A	62–64	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H60A	59–61	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H50A	49–51	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H40A	39–41	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H35A	34–36	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H30A	29–31	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H62Ag2A	61–63	Ост.	1.7–2.3	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H60Ag4A	59–61	Ост.	3.2–3.8	0.12 *	0.05 *	0.1 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H43Bi14A	42–44	Ост.	–	0.12 *	0.05 *	13–15	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H43Bi57A	42.5–43.5	0.05*	0.05*	0.10 *	0.10 *	Ост.	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.002 *
H30Sb1A	29.5–30.5	Ост.	–	0.5–1.8	0.08 *	0.25 *	0.002 *	0.02 *	0.002 *	0.03 *	0.005 *

* указаны максимально возможные значения